



V414

BARNIZ 4:1 HS

E-98
versión:240212

Ficha Técnica

DEFINICIÓN

V414 es un barniz acrílico poliuretano de alto contenido en sólidos y alta viscosidad. Actúa como barniz de muy fácil aplicación y rápido secado alcanzando elevado brillo. Se aplica directamente 15 – 20 minutos después de evaporación de la base bicapa. Se recomienda aplicar una primera capa ligera, seguida de dos más, cruzadas. Es importante respetar el tiempo de evaporación entre ellas. Se puede diluir añadiendo hasta una parte de diluyente para una de barniz, así incrementamos su rendimiento. También puede lijarse y pulirse muy fácilmente con el fin de eliminar posibles imperfecciones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico Poliuretano 2K		
Color:	Incoloro		
Peso específico:	0,99 kg/l	a 20°C	
Espesor filme seco:	40-50 micras	2 capas	
Rendimiento:	9 – 10 m ² /l		

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

C 414 Catalizador estándar

PU 50 diluyente estándar

PROPORCIÓN MEZCLA

BARNIZ V414				
C 414	100:25 en volumen	4:1:4	14,5" F/4 20°C	4h'

MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm		
	1,3 – 1,5	3-3,5	15-20	2-3	5'-10' 20°C
HVLP	1,3 - 1,5	3-3,5	10	2-3	



V414

BARNIZ 4:1 HS

E-98
versión:240212

Ficha Técnica

SECADO

20° C						60° C	
C414	10'	2h	4h	6h	12h	C414	25'

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.

Cerrar inmediatamente el envase del catalizador después de su utilización.

No pintar con una humedad relativa superior al 70%.

No pintar a temperaturas inferiores a +10° C. En este caso proceder a un secado horno.

LIMPEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad (SDS). Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo, así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.



V414

BARNIZ 4:1 HS

E-98
versión:240212

Ficha Técnica

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO DO BRASIL LTDA declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se basa en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO DO BRASIL LTDA se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas las versiones anteriores.

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura. Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.